

Lithofin Cotto Wax-Finish

Description

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour surfaces en terre cuite (Méthode No.1, moderne). Ce produit aqueux prêt à l'emploi est composé de cires supérieures naturelles ainsi que d'additifs.

Propriétés

La cire Lithofin Cotto Wax-Finish forme une pellicule qui brille d'elle-même et protège le sol. Le produit force les impuretés à rester à la surface et les empêche de pénétrer. L'entretien est considérablement facilité par une réduction de la rugosité superficielle. L'aspect du revêtement est amélioré tout en conservant sa teinte claire naturelle. La pellicule réduit la diffusion de vapeur d'eau, résiste aux ultraviolets et ne jaunit pas. Le Lithofin Cotto Wax Finish résiste très bien à l'abrasion et son application est simple.

Spécifications techniques

Densité : 1,00 g/cm³

pH: 9 à 10

Point d'inflammation : env. 85°C (c.C.)

Aspect : émulsion/dispersion blanchâtre

Odeur : pratiquement aucune

Domaine d'application

Traitement final qui donne un brillant naturel aux revêtements de sols intérieurs en terres cuites italiennes, espagnoles, françaises et en carreaux d'argile etc. Convient aussi aux carreaux en terre cuite prétraitée ou cirée.

Conseil : Sur les surfaces vernies au sel, seule une mince couche de Lithofin Cotto Wax-Finish doit être appliquée. L'imprégnation préalable de carreaux en terre cuite absorbante non traitée au Lithofin Cotto Pre-Wax améliore l'efficacité de la protection et donne un brillant plus clair à la surface.

Mode d'emploi

Appliquer une quantité copieuse et régulière de Lithofin Cotto Wax-Finish sur le revêtement propre et séché avec un balais laveur ou une éponge. On peut aussi appliquer ce produit régulièrement avec un pulvérisateur de jardin et l'étaier immédiatement avec une éponge. Une deuxième couche doit être appliquée après un temps de séchage d'environ 40 à 60 minutes. Il faut éviter les flaques ou formations de "gouttes" ou les essuyer immédiatement avec du produit dilué. Si le sol est très absorbant, une troisième couche peut s'avérer nécessaire. Sur toutes les surfaces prétraitées ou cirées appliquer en couches plus minces. Laver les instruments de travail à l'eau. Plage de température recommandée pour le traitement: 5 à 25°C.
Attention : Interdire l'accès à la surface pendant la phase de séchage. Toujours traiter la surface entière d'un local. Essuyer les projections sur le bois, le verre, la peinture, etc. avec un chiffon humide.

Rendement : Env. 5 à 10 m²/litre sur les carreaux d'argile tendre, les terres cuites espagnoles et françaises (application en deux temps). Env. 10 à 15 m²/litre sur les terres cuites florentines et italiennes (application en deux temps). Env. 10 à 20 m²/litre sur les surfaces pré-imprégnées, prétraitées ou cirées.

Stockage

Stocker à l'abri du gel, au sec et bien reboucher. Durée de conservation environ 3 ans.

Traitement ultérieur

Par la suite nous recommandons d'effectuer l'entretien au Lithofin Cotto Easy-Clean. A mesure que le niveau de protection s'atténue, on peut aussi, selon le besoin, ajouter du Lithofin Cotto Wax-Finish à l'eau de lavage.

Protection de l'environnement

Les agents de surface sont biodégradables suivant les critères CE. Catégorie de danger pour l'eau : 0

Elimination : Peut être mis au tout-à-l'égout une fois dilué. Le récipient est en polyéthylène non polluant (PE) et il est recyclable. Après rinçage, les récipients peuvent être intégrés au système de récupération des matières (voir les indications sur l'étiquette).

Sécurité

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ingrédients : 15-30 % d'acrylate, cires, < 5 % tensio-actifs anioniques et non ioniques, conservateur.

Etiquetage conformément à la directive 1999/45 CE : Aucun.

ADR 2009 : Produit non dangereux.

Unités de conditionnement (UC)

1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants -
10 bidons par carton
5 litres : 2 bidons par carton

Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F4.13gps/1.13)